

ステンレス板 SUS 3 1 6 (2 B)

JIS 規格名及記号 G4305 G4307 SUS316-CP, SP

配 合 (%) Ni10.0~14.0 Cr16.0~18.0

Mo2.0 ~3.0 C 0.08 以下 Si1.0以下

Mn2.0 以下 P0.04以下 S 0.03以下

(単位m/m)

仕 上 げ 2 B

比 重 7.98

板 厚 公 差	1.0 以上1.25未満	±0.10
	1.25 " 1.6 "	±0.12
	1.6 " 2.0 "	±0.15
	2.0 " 2.5 "	±0.17
	2.5 " 3.15 "	±0.22

厚 さ mm	幅 mm	長 さ mm	仕上 げ	1 枚 重 量 kg	無 計 量 採 用	備 考
0.3	1,000	2,000	2 B	4.79	○	
0.5	"	"	"	7.98	○	
0.8	"	"	"	12.77	○	
1.0	"	"	"	15.96	○	
1.2	"	"	"	19.15	○	
1.5	"	"	"	23.94	○	
2.0	"	"	"	31.92	○	
2.5	"	"	"	39.90	○	
3.0	"	"	"	47.88	○	
4.0	"	"	"	63.84	○	
5.0	"	"	"	79.80	○	
6.0	"	"	"	95.76	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ SUS316 は海水をはじめ各種媒質に SUS304 より優れた耐食性があり用途は、タンク材etc.