

銅 四 角 棒

(切 断 売 り)

JIS 規格名及記号 H3250 C1100BD

旧JIS 規格名及記号 H3405 TCuBD1 77ピッチ 銅棒 1種

配 合 (%) Cu99.90 以上

質 別 H

比 重 8.89

(単位m/m)

| | | | |
|----------------------------|------------|-------|--------------------|
| 対 辺 距 離 公 差 | 8を超え 10 以下 | ±0.08 | 引 抜 |
| | 10 " 20 " | ±0.12 | |
| | 20 " 35 " | ±0.20 | |
| | 35 " 50 " | ±0.30 | |
| | 50を超えるもの | ±0.7% | |

| 径 mm | 長 さ | | 1 本 重 量 kg | 無計量 採 用 | 切 断 可 否 | 1 m 当り 参考重量kg | 備 考 |
|---------|-------|-----|---------------|------------|------------|------------------|-----|
| | mm | 乱 尺 | | | | | |
| 5.0 | 4,000 | | 0.890 | ○ | 可 | — | |
| 8.0 | " | | 2.276 | ○ | " | — | |
| 10.0 | " | | 3.556 | ○ | " | — | |
| 12.0 | " | | 5.121 | ○ | " | — | |
| 15.0 | " | | 8.002 | ○ | " | — | |
| 16.0 | " | | 9.103 | ○ | " | — | |
| 18.0 | " | | 11.521 | ○ | " | — | |
| 20.0 | " | | 14.224 | ○ | " | — | |
| 25.0 | " | | 22.225 | ○ | " | 5.6 | |
| 30.0 | " | | 32.004 | ○ | " | 8.0 | |
| 32.0 | " | | 36.413 | ○ | " | 9.1 | |
| 35.0 | " | | 43.561 | ○ | " | 10.9 | |
| 40.0 | " | | 56.896 | ○ | " | 14.2 | |
| 45.0 | " | | 72.009 | ○ | " | 18.0 | |
| 50.0 | " | | 88.900 | ○ | " | 22.2 | |
| 60.0 | " | * | 128.016 | × | " | 32.0 | |
| 70.0 | " | * | 174.216 | × | " | 43.6 | |
| 80.0 | " | * | 227.600 | × | " | 56.9 | |
| 90.0 | " | * | 288.000 | × | " | 72.0 | |
| 100.0 | " | * | 355.600 | × | " | 88.9 | |

*印は長さ乱尺です。○印は無計量採用寸法です。×印は計量する寸法です。
 一口メモ 硬質 (H) は強い冷間加工を行って硬くしたもので、高い強度を必要とする場合に用いられます。