

ステンレス 304 引抜丸棒

JIS 規格名及記号 G4318 SUS304-CB

配合 (%) C 0.06以下 Si0.3 以下

Mn1.80以下 Ni9.30 Cr18.70

仕 上 げ 固溶化熱処理後引抜
比 重 7.93

(単位：m/m)

外 径 寸 法 公 差	3φ	+0, -0.025
	4φ~6φ	+0, -0.030
	7φ~10φ	+0, -0.036
	12φ~18φ	+0, -0.043
	19φ~30φ	+0, -0.052
	30φ~50φ	+0, -0.062

径 mm	長 さ mm	1本重量 kg	切 断 可 否	無 計 量 採 用	備 考
3	2,010	0.113	否	○	特徴 1. 硬さ HV250 位 2. 公差 h9 (h9 の公差 は上記欄公 差表です)
4	"	0.200	"	○	
5	"	0.318	"	○	
6	"	0.451	"	○	
8	"	0.801	"	○	
9	"	1.014	"	○	
10	4,010	2.50	可	○	
12	"	3.60	"	○	
13	"	4.22	"	○	
14	"	4.90	"	○	
15	"	5.62	"	○	
16	"	6.40	"	○	
17	"	7.22	"	○	
18	"	8.10	"	○	
19	"	9.02	"	○	
20	"	10.00	"	○	
22	"	12.09	"	○	
24	"	14.38	"	○	
25	4,010	21.45	"	○	
28	"	26.91	"	○	
30	"	30.89	"	○	
32	"	35.14	"	○	
35	"	42.04	"	○	
36	"	44.48	"	○	
38	"	49.55	"	○	
40	"	54.91	"	○	
42	"	60.54	"	○	
45	"	69.49	"	○	
50	"	85.79	"	○	
55	"	75.51	"	○	
60	"	91.88	"	○	
65	"	105.47	"	○	
70	"	122.32	"	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ 当社304丸棒には、ピーリング材、センターレス、及び上記引抜棒の3種類在庫しております。尚、引抜棒には磁性をおびにくい母材を使用しております。材質識別の為両端面に緑色のスプレーがしてあります。