

ステンレス板 SUS 304 (BA)

(切断売り)

(単位m/m)

JIS 規格名及記号 G4305 G4307 SUS304-CP
 配合 (%) Ni 8.0~10.5 Cr18.0~20.0
 C0.08 以下 Si1.0以下 Mn2.0 以下
 P0.045以下 S 0.03以下
 仕上げ BA
 比重 7.93

板	0.3 以上 0.6未満	±0.05
	0.6 " 0.8 "	±0.07
厚	0.8 " 1.0 "	±0.09
	1.0 " 1.25 "	±0.10
公	1.25 " 1.6 "	±0.12
	1.6 " 2.0 "	±0.15
差	2.0 " 2.5 "	±0.17
	2.5 " 3.15 "	±0.22

厚 さ mm	幅 mm	長 さ mm	仕上げ	1 枚重量 kg	無 計 量 採 用	備 考
0.5	1,000	2,000	BA	7.93	○	
0.6	"	"	"	9.52	○	
0.8	"	"	"	12.70	○	
1.0	"	"	"	15.90	○	
1.2	"	"	"	19.00	○	
1.5	"	"	"	23.80	○	
2.0	"	"	"	31.70	○	
4 × 8 板						
0.8	1,219	2,438	BA	18.90	○	
1.0	"	"	"	23.60	○	
1.2	"	"	"	28.30	○	
1.5	"	"	"	35.40	○	
2.0	"	"	"	47.10	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ 表面仕上げのBAとは冷間圧延後、光輝熱処理を行いさらに光沢をあげる為、軽い冷間圧延を施したもの。
 用途、自動車部品、厨房用品、装飾用。