

ステンレス六角棒 SUS 304

(切断売り)

JIS 規格名及記号 G4318 SUS304

配合 (%) Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00
C0.08以下 Si1.00以下 Mn2.00以下
P0.045以下 S0.03以下 Fe残

仕上げ 冷間引抜 (スキンパス)
比重 7.93

(単位: m/m)

対辺	対辺寸法公差
8~10	+0. -0.10
14~18	+0. -0.18
18を超え30以下	+0. -0.21
30を超え50以下	+0. -0.25
54~70	+0. -0.30

対辺 mm	長さ mm	重量 kg	無計量 採用	切断 可否	備考
5.0	2000	0.34	○	可	
6.0	"	0.50	○	"	
7.0	"	0.67	○	"	
8.0	3000定尺	以下1本当り1.32	○	"	
9.0	4000	2.24	○	"	
10.0	"	2.75	○	"	
11.0	"	0.83	○	"	
12.0	"	0.99	○	"	
13.0	"	1.16	○	"	
14.0	4000乱尺	以下1m当り1.33	×	"	
17.0	"	1.97	×	"	
19.0	"	2.45	×	"	
21.0	"	3.00	×	"	
22.0	"	3.32	×	"	
23.0	"	3.60	×	"	
24.0	"	3.95	×	"	
26.0	"	4.60	×	"	
27.0	"	5.00	×	"	
29.0	"	5.72	×	"	
30.0	"	6.12	×	"	
32.0	"	6.96	×	"	
35.0	"	8.33	×	"	
36.0	"	8.81	×	"	
38.0	"	9.82	×	"	
41.0	"	11.40	×	"	
46.0	"	14.40	×	"	
50.0	"	17.17	×	"	
54.0	"	20.0	×	"	
55.0	"	20.50	×	"	
60.0	"	24.50	×	"	
63.0	"	27.3	×	"	
65.0	"	29.0	×	"	
70.0	"	33.6	×	"	

○印は無計量採用寸法です。×印は計量する寸法です。

一口メモ 日本のステンレスの年間生産量が10万トンの大台にのったのは1959年(昭和23)です。ついに1970年には123万トンの生産量(熱間圧延ベース)で、米国を抜いて世界一の生産国になりました。