

砲 金 丸 棒

(切 断 売 り)

JIS 規格名及記号 H5111 BC6 青銅鑄物 6種

配 合 (%) Cu82.0~87.0 Sn4.0~6.0 Zn 4.0~6.0

Pb4.0~60 不純物 2.0以下

(単位m/m)

質 別
比 重 8.53

外 径 寸 法	外 径 公 差
20以上 100以下	+1.0 ~+2.0
100を超え 190以下	+1.3 ~+2.7
190以上	+2.0 ~+4.0

呼称外径 寸法 mm	長 さ mm	1 m 当り 参考重量 kg	呼称外径 寸法 mm	長 さ mm	1 m 当り 参考重量 kg
10.0	2,000	0.67	70.0	2,400	32.81
11.0	"	0.81	75.0	"	37.67
12.0	"	0.96	80.0	"	42.85
13.0	"	1.13	85.0	"	48.38
14.0	"	1.31	90.0	"	54.24
15.0	"	1.51	95.0	"	60.43
16.0	"	1.71	100.0	"	66.96
17.0	"	1.94	105.0	"	73.82
18.0	"	2.17	110.0	"	81.02
19.0	"	2.42	115.0	"	88.56
20.0	2,400	2.68	120.0	"	96.42
25.0	"	4.19	125.0	"	104.63
30.0	"	6.03	130.0	"	113.16
32.0	"	6.86	140.0	"	131.24
35.0	"	8.20	150.0	"	150.66
40.0	"	10.71	160.0	"	171.42
45.0	"	13.56	180.0	"	216.95
50.0	"	16.74	200.0	"	267.84
55.0	"	20.26	250.0	"	418.50
60.0	"	24.11	300.0	"	602.65
65.0	"	28.29			

一口メモ 砲金とは銅、すず、亜鉛、鉛の配合で、1種から7種まであり、鑄造方法は連続鑄造で当社製品は6種です。