

# 真中板 ( 4 × 8 )

(定尺売り、切断は相談下さい)

JIS 規格名及記号 H3100 C2801P  
 旧JIS 規格名及記号 H3201 BSP3 真中板 3種  
 配 合 (%) Cu59.0~62.0 Pb0.10以下  
 Fe 0.07 以下 Zn残部  
 質 別 1/4 H  
 比 重 8.43

(単位m/m)

板厚公差	1 以上	1.2 以下	±0.18
	1.2を超え	2 "	±0.20
	2 "	3.2 "	±0.25
	3.2 "	5 "	±0.30
	5 "	8 "	±0.35

厚 さ mm	幅 mm	長 さ mm	1 枚重量 kg	無 計 量 採 用	備 考
1.0	1,250	2,500	26.344	○	
1.2	"	"	31.600	○	
1.5	"	"	39.516	○	
2.0	"	"	52.688	○	
3.0	"	"	79.031	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ 耐食性を改良した耐食合金の主なものには、アルミニウム青銅、アルミプラス、キュープロニッケル等があります。