

# 銅板 (メータ板)

(定尺売り)

(単位m/m)

JIS 規格名及記号 H3100 C1100P  
 旧JIS 規格名及記号 H3103 TCupI タフピッチ 銅板 1種  
 配合 (%) Cu99.90 以上  
 質 別 1/4H  
 比 重 8.89

板 厚 公 差	0.4 以上	0.5 以下	±0.09
	0.5 を超え	0.8 以下	±0.12
	0.8 "	1.2 "	±0.15
	1.2 "	2 "	±0.18
	2 "	3.2 "	±0.20
	3.2 "	5 "	±0.25
	5 "	8 "	±0.30
	8 "	12 "	±0.35

厚 さ mm	幅 mm	長 さ mm	一枚重量 kg	無計量 採用	備 考
0.4	1,000	2,000	7.112	○	} タフピッチ銅
0.5	"	"	8.890	○	
0.6	"	"	10.668	○	
0.7	"	"	12.446	○	
0.8	"	"	14.224	○	
1.0	"	"	17.780	○	
1.2	"	"	21.336	○	
1.5	"	"	26.670	○	
1.6	"	"	28.448	○	
2.0	"	"	35.560	○	
2.3	"	"	40.894	○	
2.5	"	"	44.450	○	
3.0	"	"	53.340	○	
4.0	"	"	71.120	○	
5.0	"	"	88.900	○	
10.0	"	"	177.800	×	

○印は無計量採用寸法です。×印は軽量する寸法です。  
 一口メモ 銅地金としては一般に電気銅が使われます。電気銅は銅分が99.99 %程度で不純物が極めて少ないものです。