

銅板 (4×8)

(定尺売り)

JIS 規格名及記号 H3100 C1100P

(単位m/m)

旧JIS 規格名及記号 H3103 TCup1 タフピッチ銅板1種

配合 (%) Cu99.90 以上

質別 1/4H

比重 8.89

板厚	1 以上	1.2 以下	±0.18
	1.2 を超え	2 以下	±0.20
公差	2 "	3.2 "	±0.25
	3.2 "	5 "	±0.30
差	5 "	8 "	±0.35
	8 "	12 "	±0.45

厚さ mm	幅 mm	長さ mm	一枚重量 kg	無計量 採用	備考
1.0	1,250	2,500	27.781	○	} タフピッチ銅
1.5	"	"	41.672	○	
2.0	"	"	55.563	○	
3.0	"	"	83.344	○	

○印は無計量採用寸法です。

一口メモ 溶解した金属や合金は鑄型に注入して鑄塊とします。板、条用の鑄塊（スラブ又はケーキ）は厚い板状で、棒管、線用の鑄塊（ビレット）は円柱形をしています。